



# UNISTEP NATURAL

Unistep Natural is een ééncomponent watergedragen polyurethaan/acrylaat-copolymeerafwerking voor houten en parketvloeren. Unistep Natural is geschikt voor residentieel gebruik en lichte commerciële toepassingen. De afwerking heeft een uitstekende duurzaamheid en is zeer goed bestand tegen mechanische slijtage en veelgebruikte huishoudelijke reinigingsmiddelen en detergents. De afwerking is versterkt met keramische deeltjes dankzij onze unieke Small Particles Technology. Door de toevoeging van keramische deeltjes wordt tot 30% minder petrochemische grondstoffen gebruikt, waardoor FlowTec tot 30% milieuvriendelijker is dan concurrerende lakken.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Het oppervlak moet professioneel geschuurd zijn, droog en vrij van verontreinigingen. Bescherm de vloer tegen direct zonlicht en schakel vloerverwarming uit vanaf één dag vóór applicatie tot 24 uur na applicatie. Het laatste schuurwerk dient te gebeuren met schuurpapier korrel 120 (band) of korrel 100 (schuurnet). De temperatuur van de vloer, de Natural-afwerking en de lucht moet tussen 13°C (55°F) en 25°C (77°F) liggen. De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte dient tussen 40% en 60% te liggen. Een hogere luchtvochtigheid verlengt de droogtijd van de afwerking en daarmee de wachttijd tussen de lagen. Bij hoge temperaturen en lage relatieve luchtvochtigheid 2% "Extender" toevoegen. Schud de verpakking vóór gebruik gedurende 30-60 seconden. Laat het product daarna 2-3 minuten rusten vóór applicatie. De afwerking niet verdunnen. **LET OP!** Zorg ervoor dat oplosmiddelhoudende beitsen en sealers – indien gebruikt om de houtkleur te verdiepen – volledig zijn uitgehard voordat wordt overgelakt met Natural.

## APPLICATIE

De afwerking dient te worden aangebracht in de lengterichting van de parketdelen en de houtnerf. Breng de afwerking indien mogelijk niet haaks op de lichtinval aan. Ramen en deuren moeten gesloten blijven om luchtstromen te voorkomen; ventilatie dient tijdens de applicatie uitgeschakeld te zijn. Vermijd indien mogelijk direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen. Natural is geschikt voor applicatie met een lichte T-bar-applicator, roller of kwast. Test het product altijd eerst op een klein oppervlak om kleur en hechting te controleren. Voor het beste resultaat op onbehandelde, niet-gebeitste houten vloeren dient Unistep Natural altijd te worden gebruikt in combinatie met Unistep Primers, volgens de instructies op het etiket. Aanbevolen applicatiemethode met een 10 mm roller: 2-3 lagen Unistep Natural op een primer (Unistep Primer). Na de eerste laag het oppervlak buffen/schuren (screenen). Bij gebruik op voorbehandeld parket (niet geschuurd) dient de hechting eerst op een klein oppervlak te worden getest voordat de volledige vloer wordt afgewerkt. Het oppervlak buffen/schuren vóór het aanbrengen van 1-2 lagen Unistep Natural. Wees zeer voorzichtig bij gebruik van de vloer tijdens de eerste vier weken. Breng voldoende product aan om een goede vloeiing en nivellering van roller- of applicatorsporen te garanderen. Schuren tussen de lagen is altijd mogelijk.

# TECHNISCHE GEGEVENS

**Speciaal ingrediënt:** Keramische silica

**Aanbevolen gebruik:** Residentieel, uitsluitend voor binnentoepassingen

**Glansgraden:** Natural Xmat (5); Natural satijn (20); Natural halfglans (45)

**Extra eigenschappen:** Keramisch versterkt, NMP-vrij

**VOC EU:** 47 g/l (EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010) 2004/42/CE)

**Vaste stof (volume):** 32%

**pH:** ca. 8

**Gewicht / dichtheid:** ca. 9,18 lbs./gallon; 1,10 g/cm<sup>3</sup>; 1,1 kg/l

**Geur:** Zeer licht, niet hinderlijk

**Veiligheid/toxiciteit:** Niet-gevaarlijk / niet geclassificeerd

**Verbruik:** - 400-600 sq. ft. per gallon met T-bar - 8-11 m<sup>3</sup>/l of 95-131 g/m<sup>3</sup> met roller

**Vloeiing en nivellering:** Uitstekend

**Kleur:** Nat: melkachtig wit, transparant na droging

**Droogtijd:** 20°C / 68°F (RV 50%) 30-60 min op onbehandeld hout; volgende lagen: 2-4 uur. Laat de afgewerkte vloer minimaal 24 uur uitharden. Tijdens deze periode niet belopen. Wacht 5-7 dagen voordat zwaar meubilair en tapijten worden geplaatst.

**Verpakking:** 5 liter blikken

**Opslag en transport:** 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende originele verpakking bij 5°C tot 25°C (41°F-77°F). Niet laten bevriezen!

**Houdbaarheid:** Zie vervaldatum op de verpakking

**Chemische bestendigheid:** Bestand tegen vet, water en normale huishoudelijke reinigingsmiddelen en detergents

**Reiniging van gereedschap:** Reinig alle applicatiegereedschappen onmiddellijk na gebruik grondig met water

**Afvalverwerking:** Giet overtollig product nooit in de afvoer. Afvoeren volgens lokale regelgeving

**Onderhoud:** Om de vloer in optimale staat te houden, reinigen en onderhouden met Unistep "Cleaner" en "Polish" volgens de gebruiksaanwijzingen. Reinig de vloer niet voordat deze volledig is uitgehard.

Er worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven, waaronder garanties met betrekking tot verhandelbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. Rechtsmiddelen van de koper zijn beperkt tot vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel, incidentele of gevolgschade. De gebruiker dient zelf te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De informatie en aanbevelingen in dit datablad zijn richtlijnen voor applicatie en mogen niet worden opgevat als een garantie. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het doel en om een succesvolle applicatie uit te voeren. Unistep kan uitsluitend garantie geven op het geleverde product. Bij twijfel wordt een voorafgaande test ter plaatse aanbevolen. Zorg ervoor dat alle informatie op het etiket en in de veiligheidsinformatiebladen is gelezen en begrepen vóór gebruik. Dit datablad vervangt alle eerdere versies.

